



## KARTA TECHNICZNA NOBILES PILBET

Farba akrylowa do betonu; różne kolory



- Û odporna na zarysowania i ścieranie
- Û dobra przyczepność do podłoża
- Û zapobiega pyleniu posadzek

Pilbet z wcześniej zastosowanym preparatem Nobiles Pilbet Impregnat stanowią system zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne

### INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowanie	Nobiles Pilbet jest rozpuszczalnikową farbą akrylową, przeznaczoną do malowania powierzchni betonowych, szczególnie podłóg. Farba jest łatwa w nanoszeniu, pozwala na uzyskiwanie równych, gładkich i trwałych powłok, odpornych na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Powłoki te sprawdzają się szczególnie w pomieszczeniach przemysłowych, garażach, piwnicach, patio itp. o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym. Po uprzednim zagruntowaniu podłoża bezbarwnym środkiem Pilbet Impregnat, może być stosowany na powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych. Malowane mogą być np.: podjazdy, chodniki, podmurówki i betonowe ogrodzenia.
Kolorystyka	6 kolorów Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, na stronie internetowej oraz materiałach w punkcie sprzedaży
Opakowania	0,75L; 5L; 10L Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach oraz stronie internetowej <a href="http://www.nobiles.pl">www.nobiles.pl</a>
Własności powłoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efekt dekoracyjny</li> <li>- mat.</li> <li>• Odporność na działanie wody</li> <li>- wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie,</li> <li>- wytrzymuje standardową wilgotność powietrza atmosferycznego.</li> <li>• Odporność mechaniczna</li> <li>- odporna na zarysowania, ścieranie,</li> <li>- dobra przyczepność do podłoża.</li> <li>• Odporność chemiczna</li> <li>- odporna na okresowe działanie (rozpryski i zachlapania) rozcieńczonymi słabymi kwasami i zasadami (stężenie do 10%), roztworzy detergentów, olej maszynowy, smary,</li> <li>- pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w/w cieczach.</li> <li>• Inne</li> <li>- szybkie schnięcie,</li> <li>- wysoka twardość.</li> </ul>
Skład nominalny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pigment - odporne na światło pigmenty organiczne i nieorganiczne</li> <li>• Substancja błonotwórcza - żywica akrylowa</li> <li>• Rozpuszczalnik - węglowodory aromatyczne i alifatyczne</li> </ul>
Gęstość	ok. 1,3 g/cm <sup>3</sup>
LZO	Limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010). Produkt zawiera max 499g/l LZO
Schnięcie	<p>Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20<sup>0</sup>C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do schnięcia powierzchniowego – 1 godzina,</li> <li>- do nakładania następnej warstwy – 24 godziny,</li> </ul> <p>Pomalowane powierzchnie mogą być oddane do eksploatacji najwcześniej po 3 dniach od zakończenia malowania. <i>Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia.</i></p>
Ilość warstw	2 warstwy
Wydajność	Do 11 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża.
Rozcieńczalnik	Nobiles Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych.



## KARTA TECHNICZNA NOBILES PILBET

Farba akrylowa do betonu; różne kolory

Okres ważności	Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.
----------------	---

### STOSOWANIE PRODUKTU

Przygotowanie wyrobu	Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nie dodawać obcych składników.
Przygotowanie podłoża	<p>Podłoże przed malowaniem musi być:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wysezonowane przez minimum 4 tygodnie,</li><li>- suche (wilgotność max. 4%),</li><li>- silnie przyczepne, o odpowiedniej odporności na rozerwanie,</li><li>- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (kurzu, piasku, oleju, tłuszczu, powłok farb), substancje oleiste zmyć za pomocą Nobiles Rozcieńczalnika do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych, błoto i kurz zmyć czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia,</li><li>- szlam cementowy należy usunąć, a następnie odczyścić strumieniowo-ściernie lub przez szcietkowanie, usunąć powstały pył i kurz,</li><li>- nierówności i ubytki podłoża należy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną,</li><li>- naloty organiczne usunąć odpowiednim środkiem grzybobójczym,</li><li>- wewnętrzne powierzchnie wcześniej niemalowane lub odstonięte zagruntuj farbą Nobiles Pilbet rozcieńczoną dodatkiem 5% Nobiles Rozcieńczalnika do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych,</li><li>- zewnętrzne powierzchnie wcześniej niemalowane lub odstonięte (np. po ich oczyszczeniu) zagruntować preparatem Pilbet Impregnat.</li></ul> <p><i>Uwaga!</i> Farby Nobiles Pilbet nie należy stosować na posadzki z mas samopoziomujących, płytki lastriko, podłoża narażone na długotrwałe oddziaływanie czynników chemicznych (np. paliwa, oleje, smary) oraz na podłoża narażone na intensywną eksploatację pojazdów. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.</p>
Malowanie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Warunki malowania</li><li>- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +5°C a 30°C,</li><li>- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%</li><li>- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze</li></ul> <p><i>Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zalecane metody malowania</li><li>- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego lub mieszanego (mieszanka włókna naturalnego i włókna syntetycznego),</li><li>- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego (wałki moherowe) lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o długości runa do 8mm.</li></ul> <p><i>Dopuszcza się stosowanie natrysku pneumatycznego przy max. rozcieńczeniu 5%, po uprzednim wykonaniu próbnego malowania i dobraniu optymalnych parametrów urządzenia malarskiego.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)</li></ul> <p><i>Malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiem:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nakładaj 2 warstwy farby, w odstępie co najmniej 24 godzin od naniesieniu poprzedniej warstwy,</li><li>- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy.</li></ul> <p><i>Uwaga!</i> <i>Podczas malowania należy zapewnić skuteczną wentylację.</i></p>
Czyszczenie narzędzi malarskich	Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych marki Nobiles. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

### DODATKOWE INFORMACJE

Przechowywanie i transport	<ul style="list-style-type: none"><li>- Przechowywanie</li></ul> <p>W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej w temperaturze powyżej +5°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła i zapłonu.</p> <p><i>Uwaga:</i> <i>Produkt łatwopalny.</i></p>
----------------------------	---



## KARTA TECHNICZNA NOBILES PILBET

Farba akrylowa do betonu; różne kolory

	<p>- Transport Produkt jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. <i>Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</i></p>
<b>Środki ostrożności</b>	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu
<b>Atesty, certyfikaty, dokumenty</b>	Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 Produkt posiada Atest PZH Karta Charakterystyki e – gwarancja dokładności napełniania opakowań
<b>Informacje uzupełniające</b>	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);</li><li>- pod adres e-mail: <a href="mailto:info.akzonobel@akzonobel.com">info.akzonobel@akzonobel.com</a>;</li><li>- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa</li></ul>
<b>Data aktualizacji</b>	Styczeń 2016