

## NOBILES UTWARDZACZ H

Składnik II - Do farby Nobiepoksyd

### INFORMACJE O PRODUKCIE

<b>ZASTOSOWANIE</b>	Nobiles Utwardzacz H przeznaczony jest do stosowania łącznie z farbą Nobiles Nobiepoksyd.
<b>OPAKOWANIA</b>	1kg (0,93L); 4kg (3,7L); Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.
<b>GĘSTOŚĆ</b>	ok. 0,93 g/cm <sup>3</sup>
<b>LZO</b>	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO

### STOSOWANIE PRODUKTU

<b>STOSOWANIE</b>	<p>Szczegółowe wytyczne stosowania zgodnie z Kartą Techniczną Nobiles Nobiepoksyd (Składnik I). Utwardzacz H dodać bezpośrednio przed malowaniem do farby Nobiepoksyd, w proporcji:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stosunek mieszania</th> <th>Masowo</th> <th>Objętościowo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Składnik I (Emalia)</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Składnik II (Utwardzacz)</td> <td>20</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Całość dokładnie wymieszać, czas wstępnej reakcji 15-20 min. Lepkość mieszaniny ewentualnie skorygować Rozcieńczalnikami do wyrobów epoksydowych.</p> <p><b>Uwaga!</b> <b>Produkt jest przeznaczony do stosowania tylko przez wyspecjalizowanych wykonawców. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.</b></p> <p><i>Czas przydatności mieszaniny do stosowania w temp. 20°C - 14h - po tym czasie mieszanina może polimeryzować i nie nadawać się do dalszego użytku. Po zakończeniu malowania należy bezzwłocznie usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je Rozcieńczalnikami do wyrobów epoksydowych marki Nobiles. Podczas stosowania należy zapewnić skuteczną wentylację. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.</i></p> <p><b>Utwardzacz H jest wrażliwy na działanie wilgoci. Utwardzacz w wyniku kontaktu z wilgocią wydziela CO<sub>2</sub>, który w zamkniętych zbiornikach może powodować zwiększenie ciśnienia. Należy ostrożnie otwierać pojemniki, z których częściowo korzystano.</b></p> <p><i>Po otwarciu opakowania zawartość należy szybko użyć lub ponownie szczelnie zamknąć.</i></p>	Stosunek mieszania	Masowo	Objętościowo	Składnik I (Emalia)	100	100	Składnik II (Utwardzacz)	20	34
	Stosunek mieszania	Masowo	Objętościowo							
Składnik I (Emalia)	100	100								
Składnik II (Utwardzacz)	20	34								

### DODATKOWE INFORMACJE

<b>PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT</b>	<p>Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła.</p> <p><b>Uwaga:</b> <i>Produkt łatwopalny.</i></p> <p><b>Transport</b> Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR, jednocześnie podlega wyłączeniu ze względu na pakowanie w ilościach ograniczonych, zgodnie z przepisami działu 3.4 Umowy ADR. Pakowanie w ilościach ograniczonych zastosowano tylko dla pojemności 1L. Przewozić krytymi środkami transportu. <i>Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</i></p>
<b>ŚRODKI OSTROŻNOŚCI</b>	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu
<b>OKRES WAŻNOŚCI</b>	Okres przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.
<b>ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY</b>	Produkt posiada Atest PZH Karta Charakterystyki e - gwarancja dokładności napełniania opakowań
<b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek - piątek);</li> <li>- pod adres e-mail: <a href="mailto:info.akzonobel@akzonobel.com">info.akzonobel@akzonobel.com</a>;</li> <li>- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 50 02-255 Warszawa</li> </ul>